



BM Fabrics
Hoogstraat 177
9550 Herzele
Belgium

Votre message du
01-04-2026

Votre référence

Date
26-05-2026

Rapport d'analyse 26.01754.02


Modification

Essais demandés :
NF P92-507 (2004)

| Echantillon id | Informations actualisées par le client | Date de réception |
|----------------|--|-------------------|
| T2606840 | 820006 Tomato | 01-04-2026 |

Gina Créelle
Responsable de la commande de tests

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans permission écrite de Centexbel.
Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.



Echantillons

T2606840
820006 Tomato



Référence: T2606840 - 820006 Tomato

Classement des matériaux selon leur réaction au feu - "Brûleur électrique"

Date de la fin de l'essai 24-04-2026
Norme appliquée NF P92-503 (1995)
Norme de produit NF P92-507 (2004)

Déviaton de la norme -

Dimension des éprouvettes 600 mm x 180 mm x 1 mm
Masse (g/m²) 160

Les éprouvettes ne sont ni nettoyées ni soumises à un vieillissement accéléré

Conditionnement 23°C, humidité relative 50%
Au moins 7 jours ou jusqu'à obtention de la masse constante

| | Longueur | | Largeur | |
|---|----------|------|---------|------|
| | Devant | Dos | Devant | Dos |
| Percement du matériau | oui | oui | oui | oui |
| Temps d'inflammation max. (s) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points en ignition | non | non | non | non |
| Points en ignition + effet de propagation (zone >25 cm) | non | non | non | non |
| Zone détruite, longueur (cm) | 20,5 | 24,5 | 20,0 | 21,5 |
| Zone détruite, largeur (cm) dans la zone >45 cm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chute de gouttes enflammées | non | non | non | non |
| Chute de gouttes non-enflammées | non | non | non | non |
| Chute de particules enflammées | non | non | non | non |
| Chute de particules non-enflammées | non | non | non | non |
| Moyenne des longueurs détruites (cm) | 21,5 | | | |
| Zone détruite, moyenne largeur (cm) dans la zone >45 cm | 0 | | | |

Référence: T2606840 - 820006 Tomato

Classement des matériaux selon leur réaction au feu - "Essai de persistance de flamme"

Date de la fin de l'essai 27-04-2026
Norme appliquée NF P92-504 (1995)
Norme de produit NF P92-507 (2004)

Déviaton de la norme -

Dimension des éprouvettes 460 mm x 230 mm x 1 mm
Masse (g/m²) 160

Les éprouvettes ne sont ni nettoyées ni soumises à un vieillissement accéléré

Conditionnement 23°C, humidité relative 50%
Au moins 7 jours ou jusqu'à obtention de la masse constante

Chaque essai a été effectué dans un temps d'application de flamme de 5 s.

| | Longueur | | Largeur | |
|-----|----------|-----|---------|-----|
| | Devant | Dos | Devant | Dos |
| #1 | * | * | * | * |
| #2 | * | * | * | * |
| #3 | * | * | * | * |
| #4 | * | * | * | * |
| #5 | * | * | * | * |
| #6 | * | * | * | * |
| #7 | * | * | * | * |
| #8 | * | * | * | * |
| #9 | * | * | * | * |
| #10 | * | * | * | * |

Chute de gouttes enflammées non
Chute de gouttes non-enflammées oui

*: persistance de flammes ≤ 2 s
> 2 s: persistance de flammes > 2 s et ≤ 5 s
> 5 s: persistance de flammes > 5 s

Référence: T2606840 - 820006 Tomato

Classement des matériaux selon leur réaction au feu - "Essai pour matériaux thermofusibles"

Date de la fin de l'essai 18-05-2026
Norme appliquée NF P92-505 (1995)
Norme de produit NF P92-507 (2004)

Déviaton de la norme -

Dimension des éprouvettes 70 mm x 70 mm x 2 mm
Nombre de couches 3
Masse (g/m²) 160

Les éprouvettes ne sont ni nettoyées ni soumises à un vieillissement accéléré

Conditionnement 23°C, humidité relative 50%
Au moins 7 jours ou jusqu'à obtention de la masse constante

Quatre échantillons ont été soumis à l'essai - deux essais sur chaque face du produit.

| | | Première inflammation (s) | Gouttes non-enflammées | Gouttes enflammées | Inflammation de la ouate | Masse (g) |
|----|--------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| #1 | devant | * | oui | non | non | 2,5 |
| #2 | devant | * | oui | non | non | 2,6 |
| #3 | dos | * | oui | non | non | 2,6 |
| #4 | dos | * | oui | non | non | 2,5 |

* pas d'inflammation

Classement M1