INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

BM Fabrics
Hoogstraat 177
9550 Herzele, Belgium

Votre message du	**Votre référence**	**Date**
22-10-2025		26-01-2026

Rapport d'analyse 25.05734.04

Modification

Essais demandés :
NF P92-507 (2004)

Echantillon id	Informations actualisées par le client	Date de réception
T2521524	829037 ALTO	22-10-2025



Gina Créelle
Responsable de la commande de tests

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans permission écrite de Centexbel.
Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

Echantillons

T2521524
829037 ALTO



INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

Référence: **T2521524 - 829037 ALTO**

Classement des matériaux selon leur réaction au feu - "Brûleur électrique"

Date de la fin de l'essai	24-11-2025
Norme appliquée	NF P92-503 (1995)
Norme de produit	NF P92-507 (2004)
Déviation de la norme	-
Dimension des éprouvettes	600 mm x 180 mm x 1 mm
Masse (g/m²)	328

Les éprouvettes ne sont ni nettoyées ni soumises à un vieillissement accéléré

Conditionnement	23°C, humidité relative 50% Au moins 7 jours ou jusqu'à obtention de la masse constante

	Longueur		Largeur	
	Devant	Dos	Devant	Dos
Percement du matériau	oui	oui	oui	oui
Temps d'inflammation max. (s)	0	1	0	0
Points en ignition	non	non	non	non
Points en ignition + effet de propagation (zone >25 cm)	non	non	non	non
Zone détruite, longueur (cm)	21,0	21,0	23,0	24,0
Zone détruite, largeur (cm) dans la zone >45 cm	0	0	0	0
Chute de gouttes enflammées	non	non	non	non
Chute de gouttes non-enflammées	oui	oui	oui	oui
Chute de particules enflammées	non	non	non	non
Chute de particules non-enflammées	non	non	non	non
Moyenne des longueurs détruites (cm)	22,5			
Zone détruite, moyenne largeur (cm) dans la zone >45 cm	0			

INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

Référence: **T2521524 - 829037 ALTO**

Classement des matériaux selon leur réaction au feu - "Essai de persistance de flamme"

Date de la fin de l'essai	28-11-2025
Norme appliquée	NF P92-504 (1995)
Norme de produit	NF P92-507 (2004)
Déviation de la norme	-
Dimension des éprouvettes	460 mm x 230 mm x 1 mm
Masse (g/m²)	328

Les éprouvettes ne sont ni nettoyées ni soumises à un vieillissement accéléré

Conditionnement	23°C, humidité relative 50% Au moins 7 jours ou jusqu'à obtention de la masse constante

Chaque essai a été effectué dans un temps d'application de flamme de 5 s.

	Longueur		Largeur	
	Devant	Dos	Devant	Dos
#1	*	*	*	*
#2	*	*	*	*
#3	*	*	*	*
#4	*	*	*	*
#5	*	*	*	*
#6	*	*	*	*
#7	*	*	*	*
#8	*	*	*	*
#9	*	*	*	*
#10	*	*	*	*

Chute de gouttes enflammées	non
Chute de gouttes non-enflammées	non

*: persistance de flammes ≤ 2 s
> 2 s: persistance de flammes > 2 s et ≤ 5 s
> 5 s: persistance de flammes > 5 s

INRICHTING ERKEND BIJ TOEPASSING VAN DE BESLUITWET VAN 30 JANUARI 1947 / ETABLISSEMENT RECONNU PAR APPLICATION DE L'ARRÊTE-LOI DU 30 JANVIER 1947

Référence: **T2521524 - 829037 ALTO**

Classement des matériaux selon leur réaction au feu - "Essai pour matériaux thermofusibles"

Date de la fin de l'essai	28-11-2025
Norme appliquée	NF P92-505 (1995)
Norme de produit	NF P92-507 (2004)
Déviation de la norme	-
Dimension des éprouvettes	70 mm x 70 mm x 2 mm
Nombre de couches	2
Masse (g/m²)	328

Les éprouvettes ne sont ni nettoyées ni soumises à un vieillissement accéléré

Conditionnement	23°C, humidité relative 50% Au moins 7 jours ou jusqu'à obtention de la masse constante

Quatre échantillons ont été soumis à l'essai - deux essais sur chaque face du produit.

		Première inflammation (s)	Gouttes non-enflammées	Gouttes enflammées	Inflammation de la ouate	Masse (g)
#1	devant	*	oui	non	non	3,6
#2	dos	*	oui	non	non	3,6
#3	devant	*	oui	non	non	3,5
#4	dos	*	oui	non	non	3,7

* pas d'inflammation

Classement M1